


Einseitig klebendes Band nach DIN 4108 Teil 11 mit einer flexiblen Trägerfolie, verstärkt mit einem Polyesterlege. Für die luftdichte Verklebung von Durchdringungen im Innenbereich, Sd- Wert ca. 30 m. Anwendung beruhend auf unserer Produktmatrix.



Technische Daten

Haftklebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, EC1 ^{Plus}
Auftragsgewicht	210 g/m ² , bzw. kundenspezifisch
Verarbeitungstemperatur	ab 5 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C, Lagerung bei 15 - 25 °C mit rF 40 bis 60 %
Trägermaterial	LDPE-Folie grün
Abdeckmaterial	Silikonpapier
Klebkraft	ISO 29862 ca. 35 N/25mm
Stärke	0,28mm (ohne Abdeckung)

Anwendung

Kurze Stücke Klebeband abschneiden (nicht von Hand abreißen) | Klebeband der Länge nach vorfalten | Klebeband jeweils zur Hälfte, erst auf der Durchdringung und dann auf der Dampfbremse zugfrei verkleben | Vorgang wiederholen und schuppenartig um das Bauteil verkleben | maximale Freibewitterung 3 Monate (Mitteleuropa)

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub und fettfrei sein. Zudem darf der Untergrund keine Klebstoffe abweisen. Vor der Verklebung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen und es müssen Klebetests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen durch Einschneiden und anschließendes Verkleben entspannt werden.

Ungewöhnliche Belastungen sind zu vermeiden. Die Verklebung darf nicht auf mehrlagigen Bahnen oder Untergründen stattfinden, welche keine ausreichende innere Festigkeit besitzen. Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau führen zum Verlust der Gewährleistung.

Bei einer nicht sach- und fachgerechten Verarbeitung und wenn die Voraussetzungen für eine sichere Verklebung nicht erfüllt sind (schlechte Unterkonstruktion), kann dies zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

Dieses Produkt entfaltet seine maßgeblichen Eigenschaften erst in eingebautem Zustand. Deshalb können wir für die Qualität unseres Produkts nur einstehen, wenn unsere Verarbeitungshinweise beachtet werden.

